

Kalksandstein Feinbeschichtung KS*FB

**Zum Verschlänmen von Kalksandstein-
Mauerwerk. Für außen und innen.
Körnung 0 – 0,6 mm. Naturweiß.**

Technische Information	
Mörtelkategorie:	CS IV gem. DIN EN 998-1
Körnung:	0 - 0,6 mm
Farbe:	naturweiß
Verarbeitungszeit:	bei + 20 °C ca. 2 Stunden
Bearbeitungszeit:	ca. 15 – 60 Min. je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Verarbeitungstemperatur:	> + 5 °C und < + 30°C, Verarbeitungshinweise beachten
Wasserbedarf:	ca. 9 l je 25 kg
Ergiebigkeit:	ca. 21 l je 25 kg
Auftragsdicke:	ca. 2 mm
Verbrauch:	ca. 2,5 kg/m ² bei 2 mm Auftragsdicke
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	25-kg-Sack

Eigenschaften:

- leichte Verarbeitung
- mineralisch
- sehr gutes Wasserrückhaltevermögen
- naturweiß
- ohne Grundierung

Anwendung:

- für außen und innen
- zum Verschlänmen von Kalksandstein-Mauerwerk

Qualität & Sicherheit:

- Mörtelkategorie CS IV gem. DIN EN 998-1
- Bindemittel gemäß DIN EN 197 und DIN EN 459
- Zuschläge gemäß DIN EN 13139
- güteüberwacht
- chromatarm

Untergrund:

Der Untergrund muss saugfähig, trocken, frei von Staub sowie Schalölen, Wachsen und anderen Trennmitteln sein. Lose Teile sind zu entfernen. Hohlräume und größere Unebenheiten im Mauerwerk müssen mindestens 24 Stunden vorher ausgeglichen werden. Keine Grundierung auf stark saugenden Untergründen erforderlich. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Untergrundes sind die Hinweise der VOB/C, DIN 18350, Abs. 3, DIN EN 13914 sowie DIN 18550 zu beachten.

Verarbeitung:

Sackinhalt mit ca. 9 l Wasser von Hand oder mit einem Motorquirl kellengerecht anmischen. Nach 5 Minuten Reifezeit nochmals aufrühren.

Die Verarbeitung erfolgt von Hand, mit einer Glättkelle oder einem Quast. Die beschichtete Fläche kann, je nach optischer Anforderung, nachbehandelt und strukturiert werden.

Bei Einsatz auf Beton ist mit einer verlängerten Bearbeitungszeit zu rechnen. Die Auftragsdicke darf 2 mm nicht überschreiten.

Der frische Mörtel ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen (z.B. starker Wind, Frost, Sonne) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft-, Material- und Wandtemperaturen unter + 5 °C ausführen.

Ergiebigkeit:

1 Sack Trockenmörtel ergibt ca. 21 Liter Feinbeschichtung.

Verbrauch:

Für 1m² Fläche der Dicke 2 mm werden ca. 2,5 kg Feinbeschichtung KS*FB benötigt.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

25-kg-Sack

Hinweis:

Dieses Produkt enthält Kalk und Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: November 2017

Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de