

Kalksandstein-Feinspachtel KS-FS

Weißer Zementspachtel zum Glätten von Unebenheiten und Schließen von Fugen und Löchern bei Kalksandsteinmauerwerk. Wasserfest und frostsicher. Für außen und innen.

Technische Information	
Körnung:	0 - 0,4 mm
Verarbeitungszeit:	ca. 60 min
Verarbeitungstemperatur:	> + 5°C - < + 30°C (Luft-, Material- und Untergrundtemperatur)
Wasserbedarf:	ca. 4,8 l je 20 kg
Ergiebigkeit:	ca. 15,5 l je 20 kg
Verbrauch:	ca. 1,3 kg / m ² / mm Schichtdicke
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	20-kg-Sack
Farbe:	weiß

Eigenschaften:

- leicht und geschmeidig verarbeitbar
- hohe Haftung
- gute Füllkraft
- hoher Weißheitsgrad
- frostsicher nach Erhärtung

Anwendung:

- zum Spachteln speziell im Kalksandstein-Mauerwerk
- zum Glätten von Unebenheiten
- zum Schließen von Löchern und Fugen
- als Untergrund für alle nachfolgenden mineralischen Anstriche
- für innen und außen

Qualität & Sicherheit:

- Bindemittel gem. DIN EN 197
- güteüberwacht
- chromatarm

Untergrund:

Das KS-Mauerwerk muss trocken, verformungsfrei, frei von Staub, losen Teilen, Öl, Fett und anderen Trennmitteln sein. Zu verspachtelnde Flächen bzw. Stellen grundsätzlich gut vornässen.

Verarbeitung:

20 kg Trockenmörtel in ca. 4,8 l Wasser einstreuen und knollenfrei anrühren. Zweckmäßig ist das Anrühren mit einem Quirl. Den KS-Feinspachtel mit Kelle oder Spachtel auftragen. Größere Ausbrüche in mehreren Lagen verschließen. Übergänge mit feuchtem Pinsel verstreichen.

Ergiebigkeit:

20 kg Trockenmörtel ergeben, verarbeitungsgerecht angemischt, ca. 15,5 l Nassmörtel.

Verbrauch:

Für 1 m² Fläche der Dicke 1 mm werden ca. 1,3 kg Trockenmörtel benötigt.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

20-kg-Sack

Hinweis:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht immer auf die Praxis übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2025

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Telefon: 0541 / 601-01 Telefax: 0541 / 601-853

info@sievert.de